




Фильтроткани Flowrox для башенных прессов

Flowrox Light-Duty

Тип ткани	м ³ /м ² , мин. 200 Па	г/м ²	мм	Предел прочности на разрыв в продольном направлении, кН/м
W-TA117L	1,4	990	1,7	340
W-TA220L	3,0	940	1,6	350
W-TA221L	7,0	960	1,7	340
W-TA301L	19	960	1,7	310
W-TA410L	25	1000	1,7	310



Фильтроткань Flowrox W-TA220L; изображение, полученное с помощью электронного микроскопа

Flowrox Standard

Тип ткани	м ³ /м ² , мин. 200 Па	г/м ²	мм	Предел прочности на разрыв в продольном направлении, кН/м
W-TA115	0,2	1100	1,8	370
W-TA117	1,0	1100	1,8	370
W-TA220	2,6	1100	1,8	370
W-TA221	5	1100	1,8	350
W-TA223	5	1100	1,8	350
W-TA300	6	1000	1,8	350
W-TA301	7	1100	1,8	340
W-TA302	10	1100	1,8	340
W-TA410	16	1100	1,8	340

Flowrox Heavy-Duty

Тип ткани	м ³ /м ² , мин. 200 Па	г/м ²	мм	Предел прочности на разрыв в продольном направлении, кН/м
W-TA221H	4	1200	2,05	440
W-TA301H	12	1200	2,05	430
W-TA410H	14	1200	2,05	400

Сведения, изложенные в данном документе, имеют справочный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции без предварительного уведомления.

ДОСТУПНОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

Австралия: Flowrox PTY LTD
Тел: +61 2 9114 9715
sales-au@flowrox.com

Чили: Flowrox SpA
Тел: +56 2 3224 9704
sales-chile@flowrox.com

Китай: Flowrox
Тел: +86 21 5267 9628
sales-cn@flowrox.com

Финляндия: Flowrox Oy
Тел: +358 201 113 311
sales@flowrox.com

Россия: Flowrox LLC
Тел: +7 495 726 57 41
sales-ru@flowrox.com

Южная Африка: Flowrox (Pty) Ltd
Тел: +27 81 030 1015
sales-rsa@flowrox.com

США: Flowrox Inc
Тел: +1 410 636 2250
sales-us@flowrox.com



Flowrox LLC
Sadovaya-Kudrinskaya Street, 25
123001 Moscow, Russia
Тел. +7 495 726 57 41

www.flowrox.ru
sales-ru@flowrox.com

